科胜研磨 Zirconia Beads
河南科胜研磨材料有限公司

郑州市新郑市龙湖经济开发区文昌路中段
www.keshengyanmo.com
电话 0371-63399121
邮箱 keshengyanmo@163.com

氧化锆砂（陶瓷砂）

球形磨料，喷砂与耐磨件两处用

氧化锆砂是球形颗粒，靠冲击而不是切削做事。要的是均匀哑光、不改变尺寸，用它；要的是粗糙锚纹、快速除锈，用刚玉。两者不是替代关系。

化学成分保证值 单位 % 执行标准 企业标准

项目	典型值
ZrO_2	60–70%
SiO_2	28–33%
Al_2O_3	<10%
其他（Fe_2O_3 / TiO_2 等）	余量

物理与工艺指标

硬度	**700 HV / 约 60 HRC**	循环寿命	**约为玻璃珠的 15–20 倍**
真密度	**4.6–5.0 g/cm³**	铁污染	**不含铁，适合不锈钢、钛合金等敏感件**
形状	**球形，表面光洁（熔炼喷吹成形）**	颜色	**白色至微黄**

粒度与规格参数 可按目标粒度曲线定制分级

牌号	粒径范围 μm	建议气压 MPa	牌号	粒径范围 μm	建议气压 MPa
B20	600–850	0.4–0.6	**B170**	45–90	0.2–0.4
B30	425–600	0.4–0.6	**B205**	0–63	0.2–0.35
B60	125–250	0.3–0.5	**B500**	0–30	按需
B120	63–125	0.25–0.4			

适用场景与用法

- 不锈钢与铝合金哑光：表面均匀、不嵌砂
- 模具与铸件清理：冲击温和，不伤型面
- 精密去毛刺：不改变尺寸与棱边圆角
- 耐磨件与喷丸强化：球形冲击改善表面应力状态

检测与质量控制

项目	做法
粒度检测	欧美克电阻法 + 激光法粒度仪各 1 台，同批料可双法互校
化学检测	按批次测 Al_2O_3、Na_2O、SiO_2、Fe_2O_3 各产品对应项
检测频次	每批次随货附检测单，可按客户要求加测
产能	微粉 3000 吨 / 粒度砂 10000 吨，年度框架量可谈

包装、交付与随货文件

项目	常规做法
常规包装	25 kg 袋 / 桶，可按牌号配比
起订量	100 kg（样袋 5 kg 可先试）
交付	常规牌号 5–7 天
运输	物流发货
随货文件	化学成分报告 + 粒径分布 + 循环寿命参考数据

说明：氧化锆砂按循环次数算成本，配旋风分离器定期除碎粒与粉尘可显著降低单件成本。

技术咨询与样品 王先生 0371-63399121 13683711963 www.keshengyanmo.com

本资料所载数据为常规控制值，用于选型参考；实际供货以双方确认的技术协议与随货批次检测报告为准，检测按对应国家标准方法执行。